

ISOPOL 854

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελαστικό, αντικραδασμικό, προκατασκευασμένο ρολό από ανακυκλωμένο καουτσούκ, σε 4-12mm πάχος.

- Προσφέρει ηχομόνωση και είναι αντιολισθηρό. Είναι εύκαμπτο και φιλικό προς το περιβάλλον.
- Επενδύεται με το ακρυλικό υλικό **ELASTOTURF 851** ή με **αυτοεπιπεδούμενη πολουρεθάνη δύο συστατικών**, σε πάχος 2mm, για τη δημιουργία αθλητικών δαπέδων εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών όπως γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, χειροσφαίρισης και τένις όπως και για παιδικές χαρές.
- Είναι πολύ ελαστικό, δεν επηρεάζεται από υγρασία, θερμότητα και μούχλα. Είναι ασφαλές για το περιβάλλον και δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία.
- Εφαρμόζεται εύκολα χρησιμοποιώντας απλές τεχνικές με την παράλληλη χρήση της ειδικής πολουρεθανικής κόλλας δύο συστατικών **PU FLEX 140**.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι τελείως επίπεδο, σκληρό, λείο, στεγνό και στεγανωμένο, απαλλαγμένο από ξένα σώματα, σκόνες, ρύπους κλπ. Το υλικό θα ακολουθήσει τις ανωμαλίες του υποστρώματος. Όσο πιο λείο και επίπεδο το υπόστρωμα τόσο καλύτερο το τελικό αποτέλεσμα.
- Ομοιόμορφη εφαρμογή της ειδικής, ελαστικής πολουρεθανικής κόλλας με κατανάλωση περίπου 700-800gr/m².
- Τοποθέτηση των ρολών **ISOPOL 854** το ένα ακριβώς δίπλα στο άλλο έτσι ώστε να πετύχουμε σφιχτό αρμό. Τοποθέτηση βάρους (πχ σακιά άμμου) στις άκρες, στους αρμούς και στις γωνίες των εφαρμοσμένων ρολών **ISOPOL 854** μέχρι να στεγνώσει η κόλλα.
- Για να πετύχουμε σφιχτούς αρμούς, χωρίς κενά, είναι απαραίτητο το ξάκρισμα των άκρων του **ISOPOL 854**.
- Τα ρολά πρέπει να απλωθούν και να εφαρμοστούν προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν ξεκινάμε το ένα ρολό από την μία μεριά του χώρου και άλλο ρολό από την άλλη μεριά του χώρου.
- Μετά από την τοποθέτηση του **ISOPOL 854** πάνω στην κόλλα, συνιστάται να πατηθεί όλη η επιφάνεια με χειροκίνητο κύλινδρο 50kg. Αυτό γίνεται για να εφαρμόσει καλά το υλικό πάνω στην κόλλα και να εξλειφθούν πιθανά κενά με αέρα στο κάτω μέρος του υλικού.
- Εφαρμογή του ειδικού, αυτοεπιπεδούμενου υλικού **ELASTOTURF 851** ως τελική στρώση, σε πάχος 2mm σε τρεις ή περισσότερες στρώσεις, ή εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενης πολουρεθάνης δύο συστατικών, αφού εφαρμόσουμε ειδικό πολουρεθανικό στόκο για κλείσιμο των πόρων του **ISOPOL 854**.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολά με διαστάσεις 1,10 ή 1,20m φάρδος & 10 ή 20m μήκος.

Γραφεία Θεσσαλονίκης
25ης Μαρτίου 34, Ν. Ευκαρπία 56429
Τ.: 2310 680105, 2310 680382
F.: 2310 680759

e-mail: info@polat.gr

Γραφεία Αθήνας
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 109, Γλυφάδα 16674
Τ.: 210 9647320
F.: 210 9646317

www.polat.gr

