

POLYGLOSS-PU 872

(ΠΡΩΗΝ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ)

ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **POLYGLOSS-PU 872** είναι πολυουρεθανικής βάσης, ελαστικό, διαφανές, σφραγιστικό βερνίκι ενός συστατικού.

- Εφαρμόζεται ως τελική, διαφανής στρώση στο **ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ELASTOTURF 852** για γήπεδα εσωτερικού χώρου για να δημιουργήσει μια ευκολοκαθάριστη, επιφάνεια.
- Αυξάνει τις αντοχές σε τριβή.
- Προσδίδει λεία, γυαλιστερή και ευκολοκαθάριστη επιφάνεια.
- Μπορεί εύκολα να επιδιορθωθεί τοπικά αν χρειαστεί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χημική βάση:	πολυουρεθάνη ενός συστατικού
Κατάσταση υλικού:	υγρό
Απόχρωση:	διαφανές
Ιξώδες:	135 ± 5 mPa•s στους 23°C
Πυκνότητα:	1,049 ± 0,002 gr/cm ³
Τελικές αντοχές:	μετά από 5 ημέρες στους 23°C
Θερμοκρασία εφαρμογής υλικού:	12 - 35°C
Βατότητα:	μετά από 2 ημέρες στους 23°C

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται μόνο σε στεγνές επιφάνειες, προστατευμένες από ανερχόμενες υγρασίες (κάτω από 4%) και απαλλαγμένες από υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη κλπ. Η επιτυχία στην εφαρμογή εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την εφαρμογή του υλικού.

- Καλός, στεγνός καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνες και υπολείμματα με απορροφητική σκούπα και ρακλέτες.
- Εφαρμογή του **POLYGLOSS-PU 872** σε δύο στρώσεις, χρησιμοποιώντας βούρτσα ή ρολό ρεπουλίνας. Κάθε επόμενη στρώση ακολουθεί αφού η προηγούμενη έχει στεγνώσει.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- 150-180 gr/m², σε δύο στρώσεις.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ρολά ρεπουλίνας, βούρτσες. Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με **ΔΙΑΛΥΤΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 133** αμέσως μετά τη χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία των 15kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τρεις μήνες σε κλειστά, σφραγισμένα δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώρο, με ελάχιστη θερμοκρασία 5°C.

Γραφεία Θεσσαλονίκης
25ης Μαρτίου 34, Ν. Ευκαρπία 56429
Τ.: 2310 680105, 2310 680382
Φ.: 2310 680759

e-mail: info@polat.gr

Γραφεία Αθήνας
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 109, Γλυφάδα 16674
Τ.: 210 9647320
Φ.: 210 9646317

www.polat.gr



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Παρατεταμένη αποθήκευση χρησιμοποιημένων δοχείων **POLYGLOSS PU 872** πρέπει να αποφεύγεται, καθώς η επαφή με την υγρασία της ατμόσφαιρας μπορεί να οδηγήσει σε επιφανειακή σκλήρυνση ή θόλωμα του προϊόντος.
- Μετά την πλήρη σκλήρυνση, το **POLYGLOSS PU 872** είναι απολύτως ασφαλές για την υγεία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Η εργασία πρέπει να πραγματοποιείται σε καλά αεριζόμενους χώρους με προστατευτικά γάντια. Όταν το υλικό έρχεται σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια πρέπει να πλένεται καλά με σαπούνι και νερό.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

Γραφεία Θεσσαλονίκης
25ης Μαρτίου 34, Ν. Ευκαρπία 56429
Τ.: 2310 680105, 2310 680382
F.: 2310 680759

e-mail: info@polat.gr

Γραφεία Αθήνας
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 109, Γλυφάδα 16674
Τ.: 210 9647320
F.: 210 9646317

www.polat.gr

